

## واژه‌های کلیدی:

هیدروژل نانوکامپوزیتی  
اثر حافظه شکلی  
تحریرک دمایی مستقیم و  
غیر مستقیم  
هیدروژل پلی اکریلاتی

# هیدروژل های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی اکریلاتی حساس به تحریرک دمایی

غزاله علمدارنژاد\*

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر

## چکیده ...

ماهیت برنامه‌ریزی شونده در هیدروژل‌های حافظه شکلی، آن‌ها را از سایر هیدروژل‌های هوشمند مجزا می‌کند. این دسته از هیدروژل‌ها، با وجود دارا بودن خصوصیات خوب بیولوژیکی و کاربردهای برجسته به ویژه در صنایع پزشکی، از استحکام مکانیکی کافی برخوردار نیستند که از جمله نقایص مهم آن‌ها به شمار می‌رود. از این‌رو، در راستای پیشرفت‌های انجام شده و با استفاده از نانوفناوری، از هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی به دلیل خصوصیات مکانیکی منحصر به فرد و همچنین روش تهیه آسان، به عنوان مهم‌ترین دسته از هیدروژل‌ها با خواص مکانیکی بهبود یافته یاد می‌شود. از سویی دیگر، در حضور نانوذرات هادی می‌توان تحریرک غیرمستقیم دمایی ایجاد کرده، بازیابی شکل موقت به دائم را مشاهده نمود. در نتیجه با تلفیق سه زمینه هیدروژل، حافظه شکلی و نانوکامپوزیت می‌توان علاوه بر دستیابی به خصوصیت حافظه شکلی در برابر تحریرک‌های دمایی مستقیم و غیرمستقیم، افزایش استحکام مکانیکی را نیز در این سامانه‌ها تأمین نمود. این مقاله با توجه به انواع متعدد هیدروژل‌ها و نانوکامپوزیت‌های حاصل از آن‌ها، پس از بیان کلیات، به صورت ویژه بر هیدروژل‌های اکریلاتی متمرکز است.

\*پست الکترونیکی مسئول مکاتبات:

gh.alamdarnjad@modares.ac.ir

## ۱ مقدمه

هیدروژل‌ها شبکه‌های پلیمری آب‌دوستی هستند که ساختاری سه‌بعدی داشته، توانایی جذب مقدار زیادی آب را دارند. شبکه‌ای کردن هیدروژل‌ها (توسط اتصالات شیمیایی پایدار یا گره خوردگی و برهمکنش‌های فیزیکی) سبب ایجاد استحکام مکانیکی و یکپارچگی فیزیکی در آن‌ها می‌شود. هیدروژل‌ها می‌توانند حدود ۱۰ تا ۲۰ برابر وزن خود آب جذب کرده، متورم شوند. برخی موارد کاربرد هیدروژل‌ها شامل لنزهای نرم، زخم‌پوش‌ها و ابرجاذب‌ها است. از هیدروژل‌ها در صنایع غذایی، دارویی، زیست‌پزشکی، مهندسی بافت، زیست‌حسگرها و حامل‌های دارویی و غیره استفاده می‌شود.

هیدروژل‌های حافظه‌شکلی، دسته‌ای از مواد هوشمند با قابلیت چندگانه شکل‌پذیری هستند. نیروی بازبازی شکلی در آن‌ها نسبت به آلیاژها و سرامیک‌های حافظه‌شکلی کم است. در واقع سفتی و استحکام کم، عامل کم‌بودن نیروی بازبازی است. بنابراین، استفاده از مواد تقویت‌کننده و ساخت کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌ها، راه‌حلی برای رفع این مشکل است [۱].

## ۲ سازوکارهای حافظه‌شکلی در هیدروژل‌ها

قابلیت ژل‌های پلیمری در تغییر شکل خود در پاسخ به عوامل خارجی مانند دما، pH، میدان الکتریکی یا مغناطیسی و نور به ویژه در کاربردهای زیست‌پزشکی مانند اعضا و ماهیچه‌های مصنوعی، سامانه‌های دارورسانی، شیرهای شیمیایی، زیست‌حسگرها، مواد جاذب و عملگرهای زیستی بسیار مهم است. در این میان، هیدروژل‌های پلیمری به دلیل قابلیت قرارگیری آب در شبکه پلیمر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این مواد برخلاف فلزات، نرم و خیس هستند و در نتیجه با بافت سازگاری دارند. اثر حافظه‌شکلی در هیدروژل‌های پلیمری، پدیده‌ای نسبتاً جدید است. این مواد هنگام قرار گرفتن در معرض یک محرک خارجی مانند دما، pH، میدان الکتریکی و ... شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرند [۲]. از آنجایی که در میان عوامل مطالعه شده به منظور پاسخ‌گویی مواد حافظه‌شکلی، تحریکات دمایی مهم‌ترین و بیشترین اثر پاسخ‌گویی را دارد، در این مطالعه به بررسی اثر آن در هیدروژل‌های حافظه‌شکلی پرداخته شده است.

## ۳ هیدروژل‌های حافظه‌شکلی حساس به دما

تاکنون بسیاری از پلیمرهای حساس به دما برای تهیه هیدروژل‌های حافظه‌شکلی به کار گرفته شده‌اند. این پلیمرها معمولاً از پلیمرهای محلول در آب تهیه می‌شوند. هیدروژل‌های حافظه‌شکلی دسته‌ای از مواد هستند که تغییرات ساختاری ایجاد شده در آنها برگشت‌پذیر بوده، این برگشت‌پذیری از طریق پیوندهای ابرمولکولی تشکیل شده از پیوندهای هیدروژنی، برهم‌کنش‌های واندروالسی، کووالانسی یا کمپلکس‌های فلزی بروز می‌کند. این برهم‌کنش‌ها سبب تشکیل شبکه‌ای از برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی بین مونومرها یا زنجیرهای پلیمری می‌شود. با ترکیب پیوندهای فیزیکی غیرکووالانسی برگشت‌پذیر با پیوندهای پایدار شیمیایی، هیدروژل حافظه‌شکلی تشکیل می‌شود. این سازوکار به صورت زیر توصیف می‌شود:

اگر اتصالات عرضی ابرمولکولی برگشت‌پذیر و همچنین اتصالات عرضی کووالانسی دائمی تا دمای بحرانی گرم شوند، اتصالات فیزیکی تخریب شده، شبکه پلیمری تغییرشکل می‌دهد و تنها اتصالات دائمی کووالانسی مسئولیت پاسخ الاستیک را در ماده بر عهده خواهند داشت. کاهش دما به زیر دمای بحرانی سبب تشکیل اتصالات مولکولی فیزیکی شده، در نتیجه تغییرشکل ایجاد شده در هیدروژل قفل می‌شود. افزایش مجدد دما تا بیش از دمای بحرانی سبب شکستن اتصالات مولکولی فیزیکی و رها شدن انرژی ذخیره شده در اتصالات دائمی شده، منجر به برگشتن هیدروژل به ساختار اولیه و اصلی خود می‌شود (شکل ۱) [۲].

همانطور که اشاره شد یکی از مزایای هیدروژل‌های حافظه‌شکلی اثر هم‌افزایی (Synergistic Effect) بین شبکه‌های تشکیل شده از اتصالات فیزیکی و شیمیایی در آنها است. شبکه‌های شیمیایی از طریق پیوندهای شیمیایی کووالانسی به هم متصل هستند. از طرف دیگر، شبکه‌های فیزیکی از طریق برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی مانند برهم‌کنش‌های آب‌گریز یا الکترواستاتیک با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند. هر دو اتصالات شیمیایی و فیزیکی دارای مزایا و معایبی هستند. شبکه‌های شیمیایی قوی و دائمی هستند. این خصوصیت در کاربردهایی که نیاز به شبکه‌ای با اتصالات زیاد وجود دارد، مناسب است اما در زمانی که نیاز به بازبازی وجود داشته باشد، مشکل‌ساز می‌شوند. از طرفی دیگر، شبکه اتصالات


نانوکامپوزیتی حافظه شکلی اکریلاتی تهیه شده از این دسته از مونومرها پرداخته شده است.

#### ۴ هیدروژل های حافظه شکلی پلی اکریلاتی

Osada و همکاران برای اولین بار هیدروژل حافظه شکلی تهیه شده از کوپلیمر اکریلیک اسید و n-استتاریل اکریلات را معرفی کردند [۳]. آنها نشان دادند خواص مکانیکی این ژل های متورم شده با آب، به شدت وابسته به دما بوده، قابلیت بروز رفتار حافظه شکلی دارند. دلیل بروز این پدیده به رفتار انتقال منظم-نامنظم برهم کنش های آب گریز بین گروه های استتاریل در آب نسبت داده شده است. در کمتر از دمای انتقال (۵۰ درجه سانتیگراد) گروه های جانبی استتاریل تشکیل خوشه های بلورین داده، مانند پلاستیکی سخت عمل می کنند، در حالی که در بالای دمای انتقال، این گروه ها به حالت آمورف تبدیل شده، ماده ای نرم و منعطف می شود که آماده تغییر شکل و کشش شده، می تواند شکل جدیدی به خود بگیرد. اگر این ژل سرد شود و شکل تغییر یافته خود را حفظ کند، به ماده ای سفت تبدیل می شود که بعد از حذف نیرو نیز شکل موقت خود را حفظ می کند. مجدداً زمانی که به ژل اصلاح شده تا دمای بالاتر از دمای انتقال گرما داده شود، پس از چند ثانیه شکل اولیه اصلی خود را به دست می آورد (شکل ۲).

Hron و همکاران در سال ۱۹۹۹ اثر حافظه شکلی ساختار کامپوزیتی برپایه لاستیک سیلیکون و هیدروژل پلی اکریل آمید را در دمای انتقال شیشه ای پلی اکریل آمید بررسی کردند [۴]. سازوکار حافظه شکلی این کامپوزیت، بر اساس پاسخگویی دمایی بود و اعمال نیروی کششی به عنوان نیروی خارجی برای تغییر شکل دائم به موقت لازم است. آنها پی بردند رفتار حافظه شکلی به غلظت پلی اکریل آمید شبکه ای شده بستگی دارد، همچنین ترکیب هیدروژل پلی اکریل آمید با لاستیک سیلیکون، منجر به حصول خواص مکانیکی خوب، توانایی تورم در آب و محلول قطبی می شود. از آنجا که هر دو مواد اولیه کامپوزیت (هیدروژل پلی اکریل آمید و لاستیک سیلیکون) زیست سازگار هستند، این کامپوزیت برای کاربردهای پزشکی، به خصوص در ابزار کاشتنی در بدن مناسب است.

Merline و همکاران در سال ۲۰۰۷ از پلی (اکریلیک اسید - اکریلونیتریل) شبکه ای شده با متیلن بیس اکریل




شکل ۱ سازوکار مولکولی هیدروژل های حافظه شکلی پاسخگو به دما [۲].


فیزیکی برگشت پذیر سبب افزایش قابلیت بازیابی و فرآیندپذیری مجدد ماده می شود.

ترکیب اتصالات فیزیکی و شیمیایی مزایای متعددی را برای هیدروژل های حافظه شکلی به ارمغان می آورد. اولاً، برگشت پذیری اتصالات فیزیکی در این هیدروژل ها امکان به کارگیری آن ها در حسگرها، عملگرها و سامانه های کنترل شده رهايش دارو را فراهم می کند. ثانیاً، اکثر هیدروژل های حافظه شکلی خصوصیت خودترمیم شوندگی (Self-healing) دارند، به طوری که هنگام از هم گسیختگی شبکه، اگر پیوندهای مولکولی از هم گسیخته در مجاورت هم قرار گیرند، تمایل به ارتباط مجدد با یکدیگر نشان می دهند. ثالثاً، هیدروژل های حافظه شکلی تحت شرایطی می توانند موادی با استحکام بالا تشکیل دهند، اما اتصالاتشان در دمای کمتر از دمای بحرانی، شکسته می شود. رابعاً، می توان از هیدروژل های حافظه شکلی، هیدروژل های نانوکامپوزیتی متشکل از نانوذرات و شبکه پلیمری با خصوصیت ویژه حافظه شکلی تهیه کرد [۲].


همانطور که اشاره شد، به دلیل فراوانی هیدروژل های حافظه شکلی امکان بررسی کامل آن ها در یک مطالعه میسر نیست. در این میان، هیدروژل های برپایه مونومر های اکریلاتی به دلیل تنوع در ساختار، قابلیت جذب آب فراوان و فرآیندپذیری ساده توجه محققان را به خود جلب کرده است. از این رو، در ادامه به طور ویژه به معرفی هیدروژل های حافظه شکلی و هیدروژل های



شکل ۲ اولین هیدروژل حافظه شکلی [۳].




شکل ۳ بازایی شکلی کمپلکس‌های با نسبت مونومرهای مختلف [۵].



شکل ۴ مراحل حافظه شکلی هیدروژل هیبریدی [۶].

آمید همراه با پلی (تترامیلین اکساید) (PTMO) برای تهیه هیدروژل حافظه شکلی استفاده کردند [۵]. انتخاب PTMO برای ایجاد خصوصیت حافظه شکلی در سامانه پلیمری انجام شد. برای بررسی رفتار حافظه شکلی در این ژل‌های پلیمری، از آزمون خمشی که برای ارزیابی پدیده حافظه شکلی در آلیاژها استفاده می‌شود، بهره گرفته شد. در این روش از یک ژل پلیمری استوانه‌ای شکل صاف استفاده شد. این ژل تا دمای بالاتر از  $T_g$  گرم شده، تحت زاویه  $\theta$  تغییر شکل می‌یابد و سپس سرد می‌شود تا تغییر شکل اعمال شده تثبیت گردد. سپس ژل تغییرشکل یافته تا دمایی بالاتر از  $T_g$  گرم شده، تغییرات ایجادشده در زاویه  $\theta$  ثبت و نسبت بازایی محاسبه می‌شود. دمای انتقال شیشه‌ای این ژل با افزایش میزان اکریلونیتریل افزایش یافته، پیک گرماگیر ذوب بلورهای PTMO در کمپلکس‌ها مشاهده نشده است. همه ژل‌ها تنها یک دمای انتقال شیشه‌ای نشان داده‌اند که بیانگر تشکیل ساختار یکنواخت آمورف است. فاز برگشت پذیر را کمپلکس PTMO، تشکیل داده، درحالی که فاز ثابت را اتصالات عرضی شیمیایی تشکیل داده‌اند. میزان اکریلیک اسید در پلیمر، عامل کلیدی در تعیین میزان کمپلکس شدن و انتقال فاز برگشت پذیر است. فرآیند حافظه شکلی در شکل ۳ نشان داده شده است. Hao و Weiss در سال ۲۰۱۳ به بررسی رفتار حافظه شکلی هیدروژل‌های هیبریدی سخت و محکم پرداخت [۶]. در شکل ۴ رفتار حافظه شکلی چهار هیدروژل هیبریدی N-دی متیل اکریل آمید (DMA)، اتیل پرفلوئور-اکتان سولفون آمید اتیل متاکریلات (FOSM)، هیدروکسی اتیل اکریلات و ۲-سیناموئیلوکسی اتیل اکریلات حاوی (۶۰-۷۰) درصد آب ارائه شده است. در این پژوهش دمای کلید، دمای انتقال شیشه‌ای FOSM (۴۵ درجه سانتی‌گراد) بود و بازایی در ۶۵ درجه



شکل ۵ تغییر شکل نوار هیدروژل حافظه شکلی و کاربرد آن . (الف-د) شکل های دائمی و موقت هیدروژل حافظه شکلی و (ه) کاربرد آن به عنوان پانسمن انگشت [۷].


شده است و این دما برای پوست انسان مضر نیست. به علاوه، بسته به کاربرد مورد نظر، دمای انتقال شیشه‌ای سامانه تهیه شده با کاهش ضخامت و یا تغییر ترکیبات شیمیایی می‌تواند کاهش پیدا کند.

در سال ۲۰۱۸، Zhang و همکاران هیدروژل حافظه شکلی پرتونارسان (Radiopaque) بر پایه مونومر اکریلات با مدول و چقرمگی بالا (مدول یانگ ۱۶ مگاپاسکال و استحکام کششی مگاپاسکال) طراحی کردند [۸]. نوارهای هیدروژلی با موفقیت به شکل دائمی فنر ساخته شد و در شریان کلیه خوک قرار گرفت. این هیدروژل جایگزینی مناسبی برای فنرهای فلزی سنتی در درمان بیماری آنوریسم است (شکل ۶).

Liang و همکاران در سال ۲۰۱۹، هیدروژل کوپلیمیری چقرمه و خودترمیم شونده از ۲-فنوکسی اتیل اکریلات (PEA) به همراه اکریل آمید با دمای انتقال شیشه‌ای

سانتی گراد به وقوع پیوست. میزان بازیابی شکلی ۸۴-۸۸ درصد گزارش شد.

هیدروژل حافظه شکلی می‌تواند به عنوان پانسمن برای استخوان شکسته ایفای نقش کند. چراکه هیدروژل های حافظه شکلی در دمای انتقال، با اعمال نیروی خارجی تغییر شکل می‌دهند، لذا استفاده از آن‌ها در پانسمن‌ها آسان است. در سال ۲۰۱۴، با ترکیب دی متیل اکریل آمید و مونومر استتاریل اکریلات هیدروژلی توسط Hasnat Kabir و همکاران تهیه شد [۷]. همان‌طور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود سامانه هیدروژلی تحت نیروی خارجی پیچ خورده، در مدت زمان کوتاهی سرد و تثبیت شده است که پس از اتمام ماموریت، تنها با حرارت دادن، از عضو پانسمن شده جدا می‌شود و برای اجرای این فرآیند به قیچی یا پرستار متخصص نیاز نیست. دمای انتقال شیشه‌ای هیدروژل ۴۲/۵ درجه سانتی گراد گزارش



شکل ۶ (الف) طریقه بازیابی شکلی هیدروژل فرمانند در محیط کنترل نشده و (ب) بازیابی شکلی برون تنی هیدروژل فنری از شکل ابتدایی نواری مستقیم، که بصورت غوطه‌ور در آب درون لوله شیشه‌ای با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته است [۸].



شکلی متخلخل حاوی نانوذرات سیلیس و هیدروژل پلی‌اکریلات به روش امولسیون تهیه کردند [۱۰]. این پلیمرها معمولاً از پلیمرهای آمورف تهیه و تقریباً همیشه شبکه‌ای می‌شوند و به همین خاطر در حالت خشک مقاومت زیادی در برابر جمع‌شدگی دارند. شکل موقت در این هیدروژل‌های ترکیبی از طریق ایجاد تغییرشکل در کرنش فشاری ۷۰٪ در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد (بالا تر از دمای  $T_m$  سامانه) ایجاد شد. سپس نمونه تغییرشکل یافته تا دمای محیط سرد شد. شبکه اتصالات عرضی الاستومری به عنوان عامل بازیابی شکل عمل کرده، مسئولیت بازیابی شکل اصلی نمونه در بالای دمای  $T_m$  را برعهده دارد. نسبت تثبیت شکل و نسبت بازیابی شکل، به ترتیب ۱۰۰٪ و ۹۰٪ گزارش شد. اثر حافظه شکلی در آب ۸۰ درجه سانتی‌گراد نیز ارزیابی شد. تصاویر به دست آمده قبل از تثبیت شکل، بعد از تثبیت شکل و بازیابی شکلی در نمونه‌های مختلف در شکل ۸ نشان داده شده است. پس از تثبیت شکل، نمونه‌ها در آب ۸۰ درجه سانتی‌گراد غوطه‌ور شدند. جذب آب هیدروژل‌های حاوی مونومر اکریلاتی افزایش یافته، این رفتار بر روی پاسخ حافظه شکلی آن‌ها اثرگذار بود. نکته قابل توجه این‌که غوطه‌ورسازی نمونه‌های تغییرشکل یافته در آب با دمای اتاق، اثری بر روی ابعاد هیدروژل حاوی مونومر اکریلاتی نداشته، تورم یا بازیابی شکلی در نمونه ایجاد نشد. این موضوع به دلیل بلورینگی قفل شده در شکل موقت نمونه بوده که سبب جلوگیری از تغییرشکل آن می‌شود. نمونه حاوی مونومر اکریلاتی پس از غوطه‌ور شدن در آب با دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد، به سرعت شکل اصلی خود را بازیافته است. این بازیابی نسبتاً سریع بیانگر انتقال حرارت

در محدوده دمای بدن انسان تهیه کردند [۹]. اساس عملکرد این هیدروژل بر مبنای برهمکنش‌های آب‌گریز و آب‌دوست مونومرهای مذکور است. آنها اظهار داشتند حضور ۶۰ درصد مولی از PEA در سامانه سبب دستیابی به هیدروژلی با دمای انتقال در محدوده دمای بدن و نسبت تثبیت و بازیابی شکل تقریباً ۱۰۰٪ شد. میزان آب موجود در سامانه زیر ۱۰٪ وزنی بود. از هیدروژل تهیه شده به دلیل استحکام مکانیکی زیاد، برای شبیه‌سازی کاربرد آن در انسداد عروق استفاده شد و عملکرد آن به صورت برون‌تنی مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل ۷).


## ۵ هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی پلی‌اکریلاتی

همانطور که اشاره شد، با وجود مزایای هیدروژل‌های حافظه شکلی، عمدتاً استحکام کم مکانیکی و سرعت بازیابی کند آن‌ها از جمله معایب این دسته از مواد هوشمند به‌شمار می‌رود. با توسعه سریع نانوفناوری در سال‌های اخیر، تحقیقات گسترده‌ای با هدف توسعه نانوکامپوزیت‌های پلیمری صورت گرفته است. نانوذرات را می‌توان از منابع مختلف (پلیمری، معدنی، فلزی و مواد نیمه‌هادی) و به اشکال مختلف (کروی، میله‌ای، پوسته‌ای و لوله‌ای) تهیه کرد. همچنین با اصلاح شیمیایی می‌توان خصوصیات نانوذرات را تنظیم نمود. به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متمایز نانوذرات می‌توان آن‌ها را در سامانه‌های هیدروژلی به منظور تقویت سامانه حاصل به کار برد [۲].


Silverstein و Damouny دسته‌ای از الاستومرهای حافظه

	Before Shape Fixation	Following Shape Fixation	Following Shape Recovery in Hot Water
PH-0			
PH-HEMA			

شکل ۸ رفتار حافظه شکلی پلیمرهای خالص (PH-0) و حاوی مونومر اکریلاتی (PH-HEMA) [۱۰].



شکل ۷ نمایی از هیدروژل کopolymerی تهیه شده و عملکرد حافظه شکلی آن [۹].




شکل ۱۰ تشکیل هیدروژل بر اثر برهم کنش تیتانیا با زنجیرهای پلیمر [۱۲].

به دست آمد. همان طور که در شکل ۱۱ نشان داده شده است، نمونه های متورم به دلیل استحکام و چقرمگی بالا به اشکال مختلف تبدیل می شوند و شکل تغییر یافته موقت در آن ها حفظ می شود و پس از قرار گرفتن در آب دیونیزه، نرم شده، در مدت ۲ ساعت به شکل اولیه خود برمی گردند.

Zhu و همکاران در سال ۲۰۱۷ هیدروژل گرافن اکساید/ پلی (اکریل آمید-کو-پلی اتیلن گلیکول) متیل اتر متاکریلات/  $\alpha$ -سیکلودکسترین (GO/P(AM-CO-PEGMA)/ $\alpha$ -CD) با اتصال عرضی فیزیکی دوگانه را تهیه کردند [۱۳]. این هیدروژل دارای خواص کششی مناسب با کرنش شکست ۱۸۰٪ و استحکام شکست بالای ۶۶۰ kPa بود. علاوه بر این، هیدروژل تهیه شده توانست تنش فشاری ۲/۷ MPa را در کرنش ۸۵٪ بدون پارگی تحمل کند. هیدروژل مذکور ویژگی گرمانرمی و رفتار حافظه شکلی با قدرت پاسخگویی به گرما را داشت. هیدروژل نانوکامپوزیتی نواری شکل به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد گرم و به شکل موقت "U" تغییر شکل داده شد، سپس در دمای اتاق تثبیت و مجدداً در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد به طور ناقص بازیابی شکلی یافت (شکل ۱۲).

در سال ۲۰۱۷ توسط یک گروه تحقیقاتی، هیدروژل نانوکامپوزیتی حافظه شکلی بر پایه کوپلیمر اکریلیک اسید / متیل متاکریلات (P(AA-co-MMA)) با استفاده از نانو




شکل ۱۱ رفتار حافظه شکلی حساس به آب در هیدروژل ها [۱۲].


سریع تر در آب نسبت به هوای آزاد است. حداکثر نسبت بازیابی برای نمونه الاستومری خالص در آب ۸۰ درجه سانتی گراد برابر با ۰/۷۹ بود که کمتر از حداکثر نسبت بازیابی این نمونه در هوای آزاد (۰/۹۷) است.

نمونه حاوی مونومر اکریلاتی در آب ۸۰ درجه سانتی گراد بازیابی شکل کامل (نسبت بازیابی ۱) نشان داد. این افزایش بازیابی شکلی به دلیل اثر نرم کنندگی پلی اکریل آمید در نمونه است. این نمونه به دلیل دارا بودن خصوصیت آب دوستی بیشتر نسبت به نمونه خالص، در حین بازیابی آب جذب می کند. Zhang و همکاران در سال ۲۰۱۴، هیدروژل نانوکامپوزیتی حافظه شکلی چقرمه و دو شبکه ای بر پایه استخلافی از پلی اکریل آمید حاوی نانوذرات سیلیکا با گروه پایانی وینیل را معرفی کردند [۱۱]. در مقادیر نسبتاً کم از آب (حدوداً ۵٪)، این هیدروژل اثر حافظه شکلی القاشده حرارتی در دمای انتقال شیشه ای (۴۰ درجه سانتی گراد) نشان داد. همانطور که در شکل ۹ نشان داده شده است، توپ هیدروژلی اگر خیلی خشک نباشد، می تواند به آسانی در بالای دمای  $T_g$  خود پهن و گسترده شود. با اعمال حرارت تا بالای دمای  $T_g$ ، توپ پهن شده می تواند تقریباً بطور کامل به شکل اصلی خود بازگردد. Xu و همکاران، هیدروژل نانوکامپوزیتی با رفتار حافظه شکلی حساس به آب تهیه کردند [۱۲]. در این پژوهش هیدروژل های نانوکامپوزیتی از طریق واکنش کوپلیمر شدن رادیکالی اکریلیک اسید و N,N-دی متیل اکریل آمید در محلول کلوئیدی تیتانیا تهیه شدند. از نانوذرات تیتانیا به عنوان عامل برقراری اتصالات عرضی استفاده شد (شکل ۱۰).

به کمک فرآیند گرمادهی ساده ای، خواص مکانیکی بسیار خوب و نسبت تورم کم برای سامانه هیدروژلی



شکل ۹ اثر حافظه شکلی در هیدروژل حاوی ۵٪ آب (نمونه توپی شکل دیگر برای مقایسه قرار گرفته است) [۱۱].



شکل ۱۳ (الف) تصویر دوربین حرارتی در دمای محیط، (ب) تصویر دوربین حرارتی از دمای سامانه و محیط اطراف آن تحت تابش نور NIR، (ج) روش ارزیابی اثر حافظه شکلی توسط منبع تابش نور و دوربین حرارتی و (د) نمایش چرخه حرارتی برای سامانه هیدروژلی [۱۴].

تغییرات دمایی درون سامانه را با زمان ثبت کرده، اثر حافظه شکلی در دمای انتقال شیشه‌ای سامانه (۷۰ درجه سانتی‌گراد) را نمایش داد. همانطور که مشاهده می‌شود، دمای سامانه هیدروژلی با جذب نور NIR به سرعت افزایش یافته درحالی‌که محیط اطراف نمونه بطور متوسط در دمای محیط قرار دارد. برای بررسی تکراریذیری اثر حافظه شکلی، این آزمون در ۴ چرخه انجام شد. نسبت تثبیت شکل در هر ۴ چرخه ۱۰۰٪ و نسبت بازیابی شکلی ۹۷-۹۲٪ گزارش شد.

Wei و همکاران در سال ۲۰۱۹ با استفاده از پیوند پلی‌آنیلین اصلاح شده با گرافن‌اکساید با پلیمر




شکل ۱۲ رفتار حافظه شکلی هیدروژل  $\alpha$ -Go/P(AM-CO-PEGMA) با پاسخگویی به گرما [۱۳].

ذرات پلیمری کروی پلی‌دوپامین (PDN) به عنوان لوله‌های خود منبسط‌شونده تحت پاسخگویی به نور نزدیک به مادون قرمز (NIR) طراحی شد [۱۴]. هنگامی که اشعه به هیدروژل نانوکامپوزیت اعمال می‌شود، ذرات PDN نور را جذب و به صورت موضعی گرمای لازم را برای بازیابی شکل دائمی تامین می‌کند. شکل دائمی هیدروژل، استوانه‌ای باز بود، در حالی‌که شکل موقت آن استوانه‌ای بسته است. با تحریک نمونه تحت نور NIR، شکل دائمی آن دوباره بازیابی شد. ابتدا نمونه در دمای بین ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد تغییر شکل یافت، سپس با خنک شدن در دمای ۴- درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ ثانیه شکل موقت تثبیت شد و در نهایت تحت نور NIR شکل اولیه خود را بازیافت. نسبت بازیابی ( $R_f$ ) برای تمامی سامانه‌های هیدروژلی ۱۰۰ درصد گزارش شده‌است. در جدول ۱-۱ نسبت بازیابی ( $R_f$ ) و زمان بازیابی ( $R_t$ ) هیدروژل‌های حاوی سه غلظت متفاوت ۰/۱، ۰/۳، و ۰/۵ درصد از PDN گزارش شده‌است. هیدروژل‌های حاوی ۰/۳ و ۰/۵ درصد از PDN تحت نور NIR، مقادیر  $R_f$  و  $R_t$  بیشتری به دلیل وجود تعامل قوی بین PDN و زنجیر پلیمری نشان دادند. رفتار حافظه شکلی سامانه از طریق دوربین حرارتی ثبت شد (شکل ۱۳). دوربین حرارتی به خوبی

جدول ۱ خواص حافظه شکلی هیدروژل نانوکامپوزیتی P(AA-co-MMA)/PDN [۱۴].

سامانه‌های هیدروژل نانوکامپوزیتی مختلف	۰/۱ درصد از PDN	۰/۳ درصد از PDN	۰/۵ درصد از PDN
$R_f$ (%)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
$R_t$ (%)	۹۲±۰/۲	۹۸±۰/۲	۹۷±۰/۲
$R_t$ (sec)	۸۳	۲۹	۲۱






شکل ۱۴ (الف) نمایی از خاصیت حافظه شکلی برگشت پذیر هیدروژل ها و (ب) انتقالات حافظه شکلی برگشت پذیر تحریک شونده با نور [۱۶]

عالی آن گزارش کردند [۱۷]. جذب نور NIR توسط نانولوله های طلا سبب افزایش دمای موضعی سامانه و منجر به کاهش چشمگیر مدول یانگ (از ۲۰۰ MPa به ۲ MPa) در هیدروژل و تغییر شکل خمشی در سامانه شد (شکل ۱۵). این تغییر شکل برنامه ریزی شده به واسطه تابش نور در هیدروژل های حافظه شکلی سخت، می تواند کاربردهایی در زمینه های زیست پزشکی و مهندسی پیدا کند.

نوروزی در سال ۲۰۱۹، هیدروژل نانوکامپوزیتی حافظه شکلی پلی اکریل آمیدی حاوی نانولوله های کربنی چند جداره (MWCNT) را تهیه کرد [۱۸]. در سامانه هیدروژل حافظه شکلی، در حضور ۰/۲ درصد از MWCNT، آستانه هم پوشانی الکتریکی و رئولوژیکی مشاهده شد. نتایج




شکل ۱۵ عملکرد حافظه شکلی هیدروژل نانوکامپوزیتی حاوی نانولوله های طلا [۱۷].

پاسخگوی دمایی پلی (N-ایزوپروپیل اکریل آمید)، هیدروژل پاسخگو به نور NIR را به عنوان زیست حسگر (Biosensor) تهیه کردند [۱۵]. گرافن اکساید به عنوان عامل اتصال عرضی فیزیکی عمل کرده، باعث بهبود استحکام شبکه هیدروژلی، در نتیجه هدایت و حساسیت بالا و پایداری طولانی مدت سامانه شد.

در سال ۲۰۱۹ ونگ و همکاران هیدروژل های اکریل آمیدی حافظه شکلی حاوی نانوذرات و یا نانولوله های طلا تهیه کردند [۱۶]. این هیدروژل ها در دو دسته متفاوت شبکه ای شدند. یک دسته با استفاده از بیس اکریل آمید و نوکلئیک اسید دو رشته ای (Nucleic Acid Duplexes) و دسته دیگر توسط برونات استر-گلوکوز آمین و نوکلئیک اسید دو رشته ای تشکیل شبکه دادند. خواص ترموپلاسمونیک (Thermoplasmonic) نانوذرات و نانولوله های طلا برای کنترل سفتی هیدروژل ها استفاده می شود. تشعشع از نانوذرات و نانولوله های طلا بارگذاری شده در هیدروژل ها باعث ایجاد گرمای ترموپلاسمونیک در هیدروژل، تخریب رشته های DNA و تشکیل هیدروژل با سفتی کمتر می شود. با روشن و خاموش کردن منبع تابش، هیدروژل ها از حالت نرم به سفت انتقال می یابند. از کنترل خواص سفتی برگشت پذیر این هیدروژل ها در پدیده حافظه شکلی، خودترمیم شوندگی مواد نرم و رهایش کنترل شده داروی ترموپلاسمونیک استفاده می شود (شکل ۱۴).

Dai و همکاران در سال ۲۰۱۹ پاسخ حافظه شکلی حساس به تابش نور NIR را با ترکیب نانولوله های طلا در ماتریس هیدروژل شیشه ای پلی (متاکریلیک اسید-متاکریل آمید) بدون به خطر انداختن خواص مکانیکی



شکل ۱۶) الف) نمودار زمان بازیابی هیدروژل نانوکامپوزیتی برحسب ولتاژ و ب) تصاویر بازیابی شکل هیدروژل نانوکامپوزیتی با اعمال میدان الکتریکی ۱۰۰ ولت [۱۸].

مکانیکی بهتر نسبت به هیدروژل حافظه شکلی و نیز کارایی بالایی این دسته از مواد هوشمند در زمینه های مختلف، می توان نتیجه گرفت که این مواد جایگزین مناسبی برای آلیاژهای حافظه شکلی به خصوص در کاربردهای زیست پزشکی هستند. لیکن، با وجود تلاش های فراوان، هیدروژل هایی که بتوانند انتقال شکل موقت به دائمی را در حالتی که حاوی مقادیر زیادی آب هستند (بالای ۸۰٪) تحت تحریک فیزیولوژیکی از خود نشان دهند، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، ایجاد شکل موقت در هیدروژل های حاوی محتوای آب زیاد، کماکان چالشی مهم به شمار می رود.

### قدردانی

این مقاله برگرفته از سمینار دوره دکترای اینجانب است که با راهنمایی و ویرایش استاد راهنمایم، آقای دکتر مهرداد کوبی ارائه شده است. لذا مراتب قدردانی خود را از ایشان ابراز می دارم.

آزمون مکانیکی-حرارتی دینامیک (DMA) نشان داد که حضور نانوذرات باعث تثبیت کامل شکل هیدروژل نانوکامپوزیتی پلی اکریل آمید شده، افزایش برگشت پذیری شکل بالغ بر میزان ۹۶ درصد است. از طرفی نانوذرات افزوده شده هادی الکتریکی بوده، رسانایی سامانه هیدروژلی نانوکامپوزیتی پلی اکریل آمید را ۱ مرتبه در مقدار (One Order of Magnitude)، به ازای ۰/۲ درصد (آستانه همپوشانی) نانولوله های کربنی افزایش داد. در تحریک غیرمستقیم حرارتی با اعمال ولتاژ الکتریکی ۳۰۰ ولت، بازیابی کامل شکلی در ۲/۵ دقیقه صورت گرفت (شکل ۱۶).

### ۶ نتیجه گیری

در این مطالعه علاوه بر معرفی و لزوم ساخت هیدروژل های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی، به بررسی سازوکار حافظه شکلی در این دسته از مواد پرداخته شد. با مرور پژوهش های انجام شده و با توجه به خواصی که برای هیدروژل های نانوکامپوزیتی اکریلاتی حافظه شکلی گزارش شده است، از جمله خواص

## مراجع

- Li H., Zhong J., Meng J., Xian G., The Reinforcement Efficiency of Carbon Nanotubes/Shape Memory Polymer Nanocomposites, *Composites Part B: Engineering*, 44, 508-516, **2013**.
  - Annabi N., Tamayol A., Uquillas J. A., Akbari M., Bertassoni L. E., Cha C., Camci-Unal G., Dokmeci M. R., Peppas N. A., Khademhosseini A., 25th Anniversary Article: Rational Design and Applications of Hydrogels in Regenerative Medicine, *Advanced Materials*, 26, 85-124, **2014**.
  - Osada Y., Matsuda A., Shape Memory in Hydrogels, *Nature*, 376, 219, **1995**.
  - Hron P., Šlechtová J., Shape Memory of Composites Based on Silicone Rubber and Polyacrylamide Hydrogel, *Die Angewandte Makromolekulare Chemie*, 268, 29-35, **1999**.
  - Merline J. D., Nair C. P. R., Gouri C., Shrisudha T., Ninan K. N., Shape Memory Characterization of Polytetra Methylene Oxide/Poly (Acrylic Acid-co-Acrylonitrile) Complexed Gel, *Journal of Materials Science*, 42, 5897-902, **2007**.
  - Hao J., Weiss R. A., Mechanically Tough, Thermally Activated Shape Memory Hydrogels, *ACS Macro Letters*, 2, 86-89, **2013**.
  - Hasnat Kabir M., Hazama T., Watanabe Y., Gong J., Murase K., Sunada T., Furukawa H., Smart Hydrogel with Shape Memory for Biomedical Applications, *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 45, 3134-3138, **2014**.
  - Zhang Y., Gao H., Wang H., Xu Z., Chen X., Liu B., Shi Y., Lu Y., Wen L., Li Y., Li Z., Men Y., Feng X. Liu W., Radiopaque Highly Stiff and Tough Shape Memory Hydrogel Microcoils for Permanent Embolization of Arteries, *Advanced Functional Materials*, 28, 1-11, **2018**.
  - Liang R., Yu H., Wang L., Lin L., Wang N. Naveed K. U. R., Highly Tough Hydrogels with the Body Temperature-Responsive Shape Memory Effect, *ACS Applied Materials and Interfaces*, 11, 43563-43572, **2019**.
  - Damouny C. W., Silverstein M. S., Hydrogel-filled, Semi-crystalline, Nanoparticle-crosslinked, Porous Polymers from Emulsion Templating: Structure, Properties, and Shape Memory, *Polymer*, 82, 262-273, **2015**.
  - Zhang J. L., Huang W. M., Gao G., Fu J., Zhou Y., Salvekar A. V., Venkatraman S. S., Wong Y. S., Tay K. H., Birch W. R., Shape Memory/Change Effect in A Double Network Nanocomposite Tough Hydrogel, *European Polymer Journal*, 58, 41-51, **2014**.
  - Xu B., Li H., Wang Y., Zhang G., Zhang Q., Nanocomposite Hydrogels with High Strength Cross-linked by Titania, *RSC Advances*, 3, 7233-7236, **2013**.
  - Zhu P., Deng Y., Wang C., Graphene/Cyclodextrin-based Nanocomposite Hydrogel with Enhanced Strength and Thermo-Responsive Ability, *Carbohydrate Polymers*, 174, 804-811, **2017**.
  - Obiweluozor F. O., GhavamiNejad A., Maharjan B., Kim J., Park C. H., Kim C. S., A Mussel Inspired Self-Expandable Tubular Hydrogel with Shape Memory Under NIR for Potential Biomedical Applications, *Journal of Materials Chemistry: B*, 5, 5373-5379, **2017**.
  - Wei Y., Zeng Q., Wang M., Huang J., Guo X., Wang L., Near-infrared Light-responsive Electrochemical Protein Imprinting Biosensor Based on A Shape Memory Conducting Hydrogel, *Biosensors and Bioelectronics*, 131, 156-162, **2019**.
  - Wang C., Liu X., Wulf V., Vázquez-González M., Fadeev M., Willner I., DNA-Based Hydrogels Loaded with Au Nanoparticles or Au Nanorods: Thermoresponsive Plasmonic Matrices for Shape-Memory, Self-Healing, Controlled Release, and Mechanical Applications, *ACS Nano*, 13, 3424-3433, **2019**.
  - Dai C. F., Du C., Xue Y., Zhang X. N., Zheng S. Y., Liu K., Wu Z. L., Zheng Q., Photodirected Morphing Structures of Nanocomposite Shape Memory Hydrogel with High Stiffness and Toughness, *ACS Applied Materials and Interfaces*, 11, 43631-43640, **2019**.
۱۸. سونیا نوروژی اصفهانی، اثر نانوذرات هادی بر پاسخگویی هیدروژل حافظه شکلی اکریل آمیدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۸.

