

## واژه‌های کلیدی:

پلی اتیلن دی اکسی تیوفن  
هدایت الکتریکی  
جزء زیستی  
زیست حسگر  
الکتروشیمی

# کاربرد پلی اتیلن دی اکسی تیوفن در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

زهرا رحیم زاده، سید مرتضی نقیب\*  
تهران، دانشگاه علم و صنعت، گروه نانوفناوری

## چکیده ...

با ظهور پلیمرهای رسانا پیشرفت‌ها در زمینه دستگاه‌های الکترونیک از قبیل دستگاه‌های زیست الکترونیک وارد مرحله جدیدی شد. از جمله این دستگاه‌ها زیست حسگرها هستند که برای مصارف مختلفی از جمله پزشکی و بررسی سلامت مواد غذایی استفاده می‌شوند. زیست حسگرها انواع مختلفی دارند؛ یکی از انواع مختلف آن‌ها زیست حسگرهای الکتروشیمیایی هستند که توانایی آن را دارند که بدون صدمه زدن به سامانه، ترکیبات آن را اندازه گیری کنند. در این مقاله به معرفی پلیمر پلی اتیلن دی اکسی تیوفن، روش‌های ساخت و افزایش رسانایی آن پرداختیم. در ادامه سعی بر آن شد تا با معرفی اجمالی زیست حسگرهای الکتروشیمیایی، به پیشرفت‌های اخیر در مورد استفاده از پلیمر پلی- اتیلن دی اکسی تیوفن در زیست حسگرها بپردازیم و چالش‌های باقی مانده در این زمینه را معرفی کنیم.

\*پست الکترونیکی مسئول مکاتبات:  
naghieb@iust.ac.ir

## ۱ مقدمه


روی سطح مبدل، نیاز اساسی به تثبیت کننده‌ها وجود دارد. پلیمرهای رسانا یکی از مهم‌ترین موادی هستند که امروزه به این منظور استفاده می‌شوند و البته می‌توانند نقش‌های دیگری مانند مبدل یا گیرنده را نیز در زیست حسگرها به عهده بگیرند [۳و۴]. PEDOT به علت ویژگی‌های منحصر به فردش مانند سازوکار انتقال الکترون و پایداری به عنوان ماتریس برای تثبیت آنزیم‌ها بسیار مورد توجه قرار دارد [۵]. علاوه بر نقش ماتریسی، PEDOT می‌تواند حساسیت الکتروشیمیایی زیست حسگر را نیز بهبود دهد [۶]. در این مقاله سعی کرده‌ایم تا با معرفی بیشتر PEDOT، نقش آن در زیست حسگرها و تعدادی از پیشرفت‌های جدیدی که در زمینه استفاده از این پلیمر در زیست حسگرها گزارش شده است را به طور اجمالی جمع‌آوری کنیم.

## ۲ پلی اتیلن دی اکسی تیوفن

همانطور که اشاره شد PANi، PPy و PTh پلیمرهای شناخته شده در میان پلیمرهای رسانا هستند که از ویژگی‌های بسیار مطلوبی مانند پایداری بالا، رسانایی خوب و عملکرد الکتروشیمیایی مطلوب در مقایسه با پلیمرهای رسانای دیگر برخوردارند. اما مقایسه میان این پلیمرها به علت سمی بودن PANi و حل ناپذیر بودن PPy این حقیقت مشخص شد که PTh خاصی به اسم PEDOT در میان پلیمرهای رسانا از شرایط مطلوب‌تری برخوردار است [۱]. PEDOT در واقع بهترین PTh در زمینه‌های پایداری فیزیکی و شیمیایی، رسانایی، شفافیت و همچنین زیست سازگاری است [۲و۷]. در پلیمرهای رسانا و نیز PEDOT اتم کربن دارای پیوند  $sp^2$  و یک الکترون غیر جایگزیده با پیوند  $\pi$  است که باعث رسانایی آن‌هاست [۸][۹]. PEDOT اولیگومری با وزن مولکولی پایین است اما با ترکیب آن با مولکول‌های دیگر، تبدیل به پلیمر می‌شود. به علاوه برای محیط زیست دوست کردن آن، مولکول‌های دارای گروه سولفونات مانند PSS و پاراتولون سولفونات (Paratoluenesulfonate) را به آن اضافه می‌کنند [۱۰]. به علاوه بیشتر مواقع برای آب دوست شدن PEDOT آن را با PSS ترکیب می‌کنند؛ به طوری که امروزه پلیمر PEDOT:PSS حل پذیرترین ECP در آب است و همچنین این دست یافته امکان تجاری شدن و تولید انبوه را برای پلیمر PEDOT:PSS فراهم کرده است [۲]. البته PEDOT:PSS از

پلیمرهای آلی رسانا چهارمین نسل پلیمرها هستند [۱]. توسعه پلیمرهای رسانا از زمانی شروع شد که شیراکاوا، مک دیارمید و هیگر در سال ۱۹۷۷ پلی استایلین (PA) را کشف کردند. اما دو مشکل اساسی پلی استایلین عبارت بود از: ناپایداری به علت تخریب اکسیدی و مشکل انجام فرایند با آن در آب. در میان پلیمرهای رسانا، پلی-آیلین (PANi)، پلی پایرول (PPy) و پلی تیوفن (PTh) به علت پایداری بالا در محیط، بهتر بودن رسانایی الکتریکی و عملکرد الکتروشیمیایی نسبت به پلیمرهای دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارند [۲]. PANi از شیمی غنی‌ای برخوردار است و همچنین می‌تواند با هزینه کم، اشکال رسانای مختلفی به خود بگیرد. اما امکان به وجود آمدن بخش‌هایی از بنزیدین در زنجیره اصلی PANi وجود دارد که این مسئله، خطر ساخته شدن محصولات سمی به هنگام تجزیه PANi را افزایش می‌دهد. PPy و PTh نسبت به PANi بی‌خطرتر و محیط زیست دوست‌تر شناخته می‌شوند اما در عین حال از مشکل غیرقابل حل بودن برخوردارند. PTh ای به نام پلی اتیلن دی اکسی تیوفن یا PEDOT در سال ۱۹۸۰ ساخته شد که رسانایی بیشتری نسبت به PPy و PANi و همچنین دیگر PTh‌ها از خود نشان داد. به علاوه با افزودن پلیمر آبدوستی به نام پلی استایرن سولفونات یا PSS به ساختار PEDOT مشکل غیرقابل حل بودن آن نیز برطرف شد [۱].

از طرف دیگر با توجه به نیاز روز افزون به شناسایی و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیایی و زیستی مختلف، حسگرهای الکتریکی به وجود آمدند [۳]. زیست حسگرها برای کاربردهایی مانند پزشکی، بررسی سلامت غذایی و کاربردهای زیست محیطی استفاده می‌شوند [۴]. زیست حسگرها خود به پنج زیرگروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: زیست-حسگرهای الکتروشیمیایی، زیست حسگرهای آشکارساز-گرما، زیست حسگرهای ترانزیستوری اثر میدانی حساس به یون، زیست حسگرهای نوری و زیست حسگرهای تشدید. در این میان زیست حسگرهای الکتروشیمیایی می‌توانند بدون آسیب رساندن به سامانه، آن را مورد بررسی قرار دهند [۳]. یکی از اجزای زیست حسگرها مولکول‌های زیستی مانند آنزیم‌ها، پادتن‌ها، سلول‌ها و ... هستند [۴]. در مورد زیست حسگرهایی که در آن‌ها از آنزیم استفاده می‌شود به علت ناپایداری آنزیم‌ها بر



شکل ۱ طرح واره ساختار پلیمر PEDOT:PSS [۱۲].

DNA، حباب‌ها و ... ساخت) [۹و۴] را شامل می‌شوند. همچنین پلیمری شدن در حضور مواد خاص یا تحت شرایط خاص را روش بدون قالب می‌گویند [۹]. در میان ساختارهای متفاوت، لایه‌های نازک از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند به این دلیل که به عنوان الکترود استفاده می‌شوند و الکترودها مهم‌ترین بخش دستگاه‌هایی مانند ابرخازن‌ها، دیودها، سلول‌های سوختی، حسگرها، باتری‌ها و ... هستند [۲]. روش‌های متفاوت ساخت لایه‌های نازک عبارتند از: پوشش دهی دورانی، پوشش دهی قطره‌ای، پوشش دهی غرقابی، پوشش دهی با ریخته‌گری، ریخته‌گری از طریق شکاف، روش‌های Roll-to-roll، پوشش دهی از طریق پاشش، Doctor Blading، پوشش دادن الکتریکی، رسوب دادن شیمیایی بخار، چاپ جوهر جت و چاپ سه‌بعدی [۲] [۱۱]. در شکل ۲ طرح واره این روش‌ها آورده شده است.


#### ۴ افزایش رسانایی پلی اتیلن دی اکسی تیوفن

برای افزایش رسانایی لایه‌های PEDOT روش‌های متفاوتی انجام شده است: از جمله تغییر ضخامت، پیش‌فرآوری کردن یا پس‌فرآوری با محلول‌ها، بازفرآوری با گرما یا تحت تابش نور فرابنفش قرار دادن [۱۴]. از جمله محلول‌هایی که برای فرآوری لایه‌های PEDOT استفاده شده‌اند عبارتند از: محلول آبی اتیلن گلیکول، محلول آبی دی-متیل سولفوکسید، متانول، اسیدها، مایعات یونی، مواد

رساناتر است که برای بالا بردن رسانایی PEDOT:PSS در کاربردهای مختلف معمولاً به فرایند اصلاح ثانویه (Post-treatment) برای حذف PSS احتیاج داریم [۱۱]. در شکل ۱ طرح واره پلیمر PEDOT:PSS آورده شده است. PEDOT:PSS را می‌توان به شکل‌های مختلفی سنتز کرد. از جمله شکل‌های دو بعدی مانند فیلم‌ها و همچنین شکل‌های سه بعدی مانند اسفنج‌ها، هیدروژل‌ها و آبروژل‌ها [۱۱]. یکی از توانایی‌های جذاب، قابلیت ساخت فیلم‌های ایستاده از PEDOT:PSS است که انعطاف‌پذیر، برخوردار از فرایندپذیری آسان، شکل‌پذیری و قابلیت اصلاح با محلول‌ها در طول رشد فیلم بر روی زیرلایه هستند [۱۱] [۱۳].

#### ۳ سنتز پلی اتیلن دی اکسی تیوفن

روش‌های مختلفی برای سنتز پلیمرهای رسانا از جمله PEDOT وجود دارد. پلیمری شدن می‌تواند به سه صورت شیمیایی، الکتروشیمیایی و VPP (یا پلیمری شدن فاز بخار) صورت پذیرد [۹و۱۱]. به علاوه برای ساخت نانو ساختارهای مورد نظر روش‌های متفاوتی وجود دارد که شامل روش‌های با قالب و روش‌های بدون قالب می‌شوند [۹]. روش‌های با قالب دو بخش قالب‌های سخت مانند نانوالیاف، ساختارهای متخلخل و نانوذرات کلوئیدی [۴] و قالب‌های نرم مانند میسل‌ها (که میسل‌ها را می‌توان از مواد فعال سطحی یا کلوئیدها، صابون،




شکل ۲ طرح‌واره روش‌های ساخت لایه‌های نازک PEDOT:PSS [۲]

رساندن به سامانه، گونه‌های مورد نظر را اندازه‌گیری کنند [۳]. در زیست حسگرها معمولاً از زیست مولکول‌هایی مثل آنزیم‌ها، پلی‌پپتیدها، پادتن‌ها و ... استفاده می‌شود که این زیست مولکول‌ها باید بتوانند به صورت اختصاصی با عنصر مورد نظر پیوند تشکیل دهند [۴ و ۱۶]. در شکل ۳ طرح‌واره‌ای از زیست حسگرهای دارای زیست مولکول نمایش داده شده است. زیست حسگرهایی که در آن‌ها از آنزیم استفاده می‌شود با چالش پایداری آنزیم‌ها روبرو هستند که برای رفع این مشکل از روشی تحت عنوان تثبیت استفاده می‌شود. پلیمرهای رسانا از جمله موادی هستند که به علت ویژگی‌های منحصر به فردشان، برای تثبیت آنزیم‌ها استفاده می‌شوند [۳ و ۴]. راه‌های مختلفی برای تثبیت آنزیم‌ها وجود دارد مانند پیوند کووالانسی، جذب فیزیکی، فیلم‌های لانگمویر بلاجت، محبوس‌سازی، اتصالات عرضی، الکتروپلیمری شدن و تجمع لایه‌لایه، که از میان این روش‌ها، اتصالات عرضی، پیوند قوی پروتئین با سطح را فراهم می‌کند که البته همچنین ممکن است باعث کاهش فعالیت آنزیمی شود [۱۷]. علاوه بر این، پلیمرهای رسانا خود می‌توانند

فعال سطحی، زوپتریون و ... همچنین ترکیب تعدادی از این روش‌ها نیز انجام شده اما نیاز به انجام روش‌های ترکیبی بیش‌تری وجود دارد [۱۵].

## ۵ زیست حسگرهای بر پایه پلی‌اتیلن دی‌اکسی‌تیوفن

همان‌طور که اشاره شد نیاز به مشاهده و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیایی و زیستی دلیل نیاز ما به زیست حسگرها است [۳]. در میان حسگرها، زیست حسگرها کاربردهای زیادی در زمینه‌های زیست محیطی، پزشکی و بررسی سلامت مواد غذایی دارند و معمولاً از مولکول زیستی متصل به مبدل تشکیل می‌شوند [۴]. این زیست مولکول باید قابلیت پیوند با مولکول مورد نظر را داشته باشد و حتی در محیط‌های خنثی نیز فعال الکتریکی باشد [۱۶]. زیست حسگرها خود به پنج زیرمجموعه تقسیم می‌شوند: زیست حسگرهای الکتروشیمیایی، زیست حسگرهای تشدید، زیست حسگرهای نوری، زیست حسگرهای حرارتی و زیست حسگرهای بر پایه ترانزیستورهای اثر میدانی حساس به یون. در میان این گروه‌ها، زیست حسگرهای الکتروشیمیایی می‌توانند بدون آسیب



شکل ۳ طرح واره زیست حسگرهای با مبدل الکتروشیمیایی [۱۸]

زیست حسگرها به الکتروود، پتانسیل داده می شود و جریان را اندازه گیری می کنند. واکنش های الکتروشیمیایی اکسایش-کاهش در سطح الکتروودها منشأ ایجاد این جریان الکتریکی است [۱۸].

شکل های مختلفی از پلیمرهای رسانا از جمله PEDOT را می توان در زیست حسگرها به کار گرفت از جمله: لایه های نازک، نانوذرات، نانوآرایه ها (Nano Array) و نانوساختارهای نشانی پذیر (Addressable). در مورد لایه های نازک چند مشخصه تأثیرگذار است مانند ضخامت، ساختار سطح و تخلخل ها. گفته شده است که کم تر شدن ضخامت نانولایه ها، سریع تر شدن زمان پاسخ دهی و بیش تر شدن حساسیت زیست حسگرها را در پی داشته است. البته مشاهده شده که در مورد لایه های میکرومتخلخل، تغییر ضخامت لایه های ساخته شده از نانوالیاف تأثیر زیادی در تغییر زمان پاسخ زیست حسگر نداشته است. همچنین دیده شده که افزایش زبری سطح به علت افزایش سطح، بهبود عملکرد زیست حسگر را نتیجه می دهد [۴]. در زمینه استفاده از PEDOT در زیست حسگرها، مشکل کمبود عامل زیستی در PEDOT استفاده آن را در دستگاه های زیست الکترونیکی محدود کرده است [۱۹]. برای افزایش گزینش پذیری زیست حسگرها و حذف اثر عوامل مزاحم، استفاده از روش MIP (Molecularly Imprinted Polymers) روشی موثر است؛ چرا که این روش ساختار گیرنده های زیست حسگر را به نحوی مصنوعی سنتز می کند که پایداری و قابلیت گزینش بالایی داراست [۶ و ۲۰]. تنها مشکل این روش، اتصال پلیمرهای دارای اتصالات عرضی زیاد به مبدل هاست که با استفاده از PEDOT این مشکل تا حدی برطرف شده است [۶]. تاکنون زیست حسگرهای الکتروشیمیایی زیادی بر پایه

به عنوان مبدل و به جای آنزیم نیز استفاده شوند [۴]. در میان پلیمرهای رسانا، PEDOT به علت ویژگی های منحصر به فردش برای استفاده در زیست حسگرها بسیار مورد توجه قرار دارد؛ چند مورد از این ویژگی ها عبارتند از: فعالیت الکتریکی در بافر فسفاتی، سازوکار خاص انتقال الکترون و مناسب بودن به عنوان ماتریس برای تثبیت آنزیم ها [۵]. بنابراین از PEDOT به عنوان ماتریس برای تثبیت زیست مولکول ها و همچنین برای بهبود حساسیت الکتروشیمیایی زیست حسگر استفاده می شود [۶]. سازوکار عملکرد زیست حسگرها این است که مشخصه حسگرها مانند مقاومت یا رسانایی را پیش از قرار دادن الکتروود در تماس با گونه مورد نظر و پس از قرار دادن، اندازه می گیرند. در نتیجه سطح ویژه الکتروود بسیار اهمیت دارد و بر روی میزان حساسیت زیست حسگر تأثیرگذار است. به علاوه گفته می شود که هرچه سطح ویژه در دسترس الکتروود بیشتر باشد می تواند باعث پاسخ سریع تر زیست حسگر شود [۴]. زیست حسگرهای الکتروشیمیایی بر اساس نحوه اندازه گیری، انواع مختلفی به شرح زیر دارند (شکل ۳):


- زیست حسگرهای هدایت سنجی: اساس کار این زیست حسگرها بر اساس اندازه گیری تغییر رسانایی در پلیمرهای رساناست که در نتیجه واکنش های اکسایش-کاهش، تغییرات ساختاری (Conformational) و دوپه شدن یا وادوپه شدن (Dedoping) در طول تماس با عنصر مورد نظر رخ می دهد [۴].
- زیست حسگرهای ولتامتری: وادوپه و دوپه کردن و واکنش های اکسایش-کاهش همچنین می توانند باعث تغییر پتانسیل سامانه شوند که این تغییر قابل اندازه گیری است [۴].
- زیست حسگرهای ولتامتری/آمپرمتری: در این

[۶]. برای نمونه، زیست حسگر گلوکز به تازگی در این زمینه ساخته شده است که در آن الکتروود کار از گلوکز اکسیداز، لایه PEDOT و الکتروود طلا/ پلی اتیلن ترفتالات تشکیل شده است. این دستگاه حساسیتی برابر با  $9/24 \mu A/(mM \cdot cm^2)$  از خود نشان داده است [۱۷]. همچنین زیست حسگری که در آن از PEDOT برای اندازه گیری ضربان قلب در میچ و گردن استفاده شد، توسط Sekine و همکاران ساخته شد [۲۳]. به علاوه به تازگی در این زمینه زیست حسگری نیز برای اندازه گیری لاکتات موجود در عرق تولید شده است [۲۴]. علاوه بر زیست حسگرهای فوق، زیست حسگرهای بدون برچسب (Label-free) نیز وجود دارند که زمانی استفاده می شوند که برچسب دار کردن بسیار سخت است و یا امکان آن وجود ندارد و همچنین زمانی که برچسب دار کردن، مکان های مهم را برای پیوند برقرار کردن با عنصر اشغال می کند. در نتیجه گاهی نیاز به این زیست حسگرها وجود دارد. در این زیست حسگرها همچنین امکان مشاهده هم زمان نتایج سامانه نیز وجود دارد. تحقیقات کمی بر روی زیست حسگرهای بدون برچسب بر پایه PEDOT انجام شده است [۲۵ و ۲۶]. برای مثال زیست حسگری با استفاده از PEDOT:PSS و نانوذرات اکسید آهن، بر پایه کاغذ رسانای واتمن ساخته

PEDOT ساخته شده اند؛ از جمله زیست حسگرهایی برای اندازه گیری: نمک اسید گلوتامیک، Acetylcholinesterase، گلوکز، DNA، فاکتور رشد اندوتلیال رگی، ترکیبات فنولیک، بررسی چسبندگی سلولی، ریوفلاوین، دوپامین و آنتی ژن Carcinoembryonic .

نوعی از زیست حسگرها، زیست حسگرهای بی آسیب یا پوشیدنی هستند که در آن ها از عرق، بزاق دهان یا اشک به جای نمونه های خونی استفاده می شود. در این زمینه نیز کامپوزیت های PEDOT به علت دارا بودن خاصیت انعطاف پذیری می توانند مورد استفاده قرار گیرند [۶]. به تازگی زیست حسگری پوشیدنی بر پایه پارچه و PEDOT ساخته شده است و گفته شده که این زیست حسگر از حساسیت بیشتری نسبت به زیست حسگر بر پایه شیشه و PEDOT نسبت به دوپامین، آسکوربیک اسید و آدرنالین برخوردار است [۲۱]. زیست حسگر تیروزین نیز یکی دیگر از زیست حسگرهای پوشیدنی بر پایه PEDOT است که توسط Battista و همکارانش ساخته شده است [۲۲]. شکل ۴ دو نوع زیست حسگر ساخته شده با استفاده از پارچه و PEDOT را نشان می دهد.

همچنین زیست حسگرهای بی سیم و کنترل از راه دور نیز به تازگی در دست بررسی و ساخت است



شکل ۴ تصویر دو نوع زیست حسگر ساخته شده با استفاده از پارچه و PEDOT (تصویر B و D نوعی که داخل محلول گذاشته می شود و تصویر C و E نوع پوشیدنی این زیست حسگر که با میزان الکترولیت کم کار می کند.) [۲۱].

نانوالیاف PEDOT انجام گرفته است [۵].

- نیاز به آزمایش های بیش تر در زمینه زیست حسگرهای بدون برچسب برپایه PEDOT.
- همچنین یکی از چالش های مطرح شده در زمینه PEDOT چالش چسباندن آن بر روی الکتروود و عدم پایداری آن در آب برای زمان های طولانی است [۲].

## ۷ نتیجه گیری

با توجه به نیاز روز افزون به اندازه گیری ترکیبات شیمیایی و زیستی موجود در مواد غذایی و بدن جانداران، ساخت و توسعه زیست حسگرها از نیازهای حیاتی محسوب می شود. در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی برای تثبیت زیست مولکول ها به خصوص آنزیم ها بر روی الکتروود، نیاز به روش های تثبیت مناسب وجود دارد که از جمله مواد تثبیت کننده مهم، پلیمرهای رسانا هستند. در میان پلیمرهای رسانا، پلیمر PEDOT به علت ویژگی های منحصر به فردی که داراست بسیار مورد توجه قرار دارد و از این رو در این مقاله سعی شد تا با معرفی پلیمر PEDOT و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی، پیشرفت های اخیر در زمینه استفاده از این پلیمر در زیست حسگرها را ذکر کرده، به معرفی چالش های باقی مانده پردازیم. امید است تا با برطرف کردن این کاستی ها و چالش ها، بشر به موفقیت های روزافزون در این زمینه دست یابد.

شد که برای اندازه گیری آنتی ژن Carcinoembryonic در سلول های سرطانی حساسیتی به اندازه  $10/2 \mu\text{Ang}^{-1}\text{mLcm}^{-2}$  در بازه خطی  $25-4 \text{ ngmL}^{-1}$  نشان داد [۲۷]. زیست حسگرهای بدون برچسب دیگری نیز با استفاده از PEDOT ساخته شده اند؛ از جمله زیست حسگرهای DNA [۲۸] و گلوکز [۲۹].

## ۶ چالش ها

با وجود پیشرفت های بسیار در زمینه استفاده از پلیمر PEDOT در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی همچنان کاستی هایی در این زمینه وجود دارد. در ادامه، چالش های موجود در این زمینه معرفی شده اند:

- نیاز به توسعه بیشتر آزمایش ها در زمینه ساخت زیست حسگرهای پوشیدنی و همچنین زیست-حسگرهای کنترل از راه دور.

- نیاز به بررسی روش های ترکیبی افزایش رسانایی PEDOT.

- نیاز به توسعه مواد به منظور ساخت زیست حسگرهایی که هم زمان دارای حساسیت بالا، گزینش پذیری بالا، حد آشکارسازی پایین و بازه خطی وسیع باشد.

- نیاز به آزمایش های بیشتر بر روی زیست حسگرهای برپایه نانوالیاف و نانوسیم های PEDOT. گفته می شود که نانوالیاف به علت طبیعت قابل حمل، انعطاف پذیری و تخلخل بالا امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. اما آزمایش های کمی بر روی زیست حسگرهای بر پایه

## مراجع

1. Wei W., Wang H., Hu Y. H., "A Review on PEDOT-based Counter Electrodes for Dye-sensitized Solar Cells," *Int. J. Energy Res.*, 38, 1099–1111, **2014**.
2. Wen Y., Xu J., "Scientific Importance of Water-processable PEDOT-PSS and Preparation, Challenge and New Application in Sensors of its Film Electrode: A Review," *J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem.*, 55, 121–1150, **2017**.
3. Naseri M., Fotouhi L., Ehsani A., "Recent Progress in the Development of Conducting Polymer-based Nanocomposites for Electrochemical Biosensors Applications: A Mini-review," *Chem. Rec.*, 18, 599–618, **2018**.
4. Xia L., Wei Z., Wan M., "Conducting Polymer Nanostructures and Their Application in Biosensors," *J. Colloid Interface Sci.*, 341, 1–11, **2010**.
5. Çetin M. Z., Camurlu P., "An Amperometric Glucose Biosensor Based on PEDOT Nanofibers," *RSC Adv.*, 8, 19724–19731, **2018**.
6. Hui Y., Bian C., Xia S., Tong J., Wang J., "Synthesis and Electrochemical Sensing Application of Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)-based Materials: A Review," *Anal. Chim. Acta*, **2018**.
7. Balint R., Cassidy N. J., Cartmell S. H., "Conductive Polymers: Towards a Smart Biomaterial for Tissue Engineering," *Acta Biomater.*, 10, 2341–2353, **2014**.
8. Green R., Abidian M. R., "Conducting Polymers for Neural Prosthetic and Neural Interface Applications," *Adv. Mater.*, 27, 7620–7637, **2015**.
9. Abdelhamid M. E., O'Mullane A. P., Snook G. A., "Storing Energy in Plastics: A Review on Conducting Polymers & Their Role in Electrochemical Energy Storage," *Rsc Adv.*, 5, 11611–11626, **2015**.
10. Carli S., "A New Drug Delivery System Based on Tauroursodeoxycholic Acid and PEDOT," *Chem. Eur. J.*, **2018**.
11. Zhao Z., Richardson G. F., Meng Q., Zhu S., Kuan H.-C., Ma J., "PEDOT-based Composites as Electrode Materials for Supercapacitors," *Nanotechnology*, 27, 42001, **2015**.
12. Pires F., Ferreira Q., Rodrigues C. A. V, Morgado J., Ferreira F. C., "Neural Stem Cell Differentiation by Electrical Stimulation Using a Cross-linked PEDOT Substrate: Expanding the Use of Biocompatible Conjugated Conductive Polymers for Neural Tissue Engineering," *Biochim. Biophys. Acta (BBA)-General Subj.*, 1850, 1158–1168, **2015**.
13. Levermore P. A., Jin R., Wang X., Chen L., Bradley D. D. C., De Mello J. C., "High Efficiency Organic Light-emitting Diodes with PEDOT-based Conducting Polymer Anodes," *J. Mater. Chem.*, 18, 4414–4420, **2008**.
14. Eom S. H., "Polymer Solar Cells Based on Inkjet-printed PEDOT: PSS Layer," *Org. Electron.*, 10, 536–542, **2009**.
15. Zhu Y., "Ag-Doped PEDOT: PSS/CNT Composites for Thin-film All-solid-state Supercapacitors with a Stretchability of 480%," *J. Mater. Chem. A*, 6, 941–947, **2018**.
16. Ates M., "A Review Study of (bio) Sensor Systems Based on Conducting Polymers," *Mater. Sci. Eng. C*, 33, 1853–1859, **2013**.
17. Aleeva Y., "Amperometric Biosensor and Front-end Electronics for Remote Glucose Monitoring by Crosslinked PEDOT-glucose Oxidase," *IEEE Sens. J.*, 18, 4869–4878, **2018**.
18. Ronkainen N. J., Halsall H. B., Heineman W. R., "Electrochemical Biosensors," *Chem. Soc. Rev.*, 39, 1747–1763, **2010**.
19. Mantione D., del Agua I., Sanchez-Sanchez A., Mecerreyes D., "Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)(PEDOT) Derivatives: Innovative Conductive Polymers for Bioelectronics," *Polymers*, 9, 354, **2017**.
20. de J., Neto R. M., de W., Santos J. R., Lima P. R., Tanaka S. M. C. N., Tanaka A. A., Kubota L. T., "A Hemin-based Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Grafted Onto a Glassy Carbon Electrode as a Selective Sensor for 4-aminophenol Amperometric," *Sensor. Actuat. B-Chem.*, 152, 220–225, **2011**.
21. Gualandi I., Marzocchi M., Achilli A., Cavedale D., Bonfiglio A., Fraboni B., "Textile Organic Electrochemical Transistors as a Platform for Wearable Biosensors," *Sci. Rep.*, 6, 33637, **2016**.
22. Battista E., "Enzymatic Sensing with Laccase-functionalized Textile Organic Biosensors," *Org. Electron.*, 40, 51–57, **2017**.
23. Sekine T., "Fully Printed Wearable Vital Sensor for Human Pulse Rate Monitoring Using Ferroelectric Polymer," *Sci. Rep.*, 8, 4442, **2018**.
24. Currano L. J., Sage F. C., Hagedon M., Hamilton L., Patrone J., K.Gerasopoulos, "Wearable Sensor System for Detection of Lactate in Sweat," *Sci. Rep.*, 8, 15890, **2018**.
25. Schmitt K., Schirmer B., Hoffmann C., Brandenburg A., Meyrueis P., "Interferometric Biosensor Based on Planar Optical Waveguide Sensor Chips for Label-free Detection of Surface Bound Bioreactions," *Biosens. Bioelectron.*, 22, 2591–2597, **2007**.



26. Guo X., "Label-free and Sensitive Sialic Acid Biosensor Based on Organic Electrochemical Transistors," *Sensor. Actuat. B-Chem.*, 240, 1075–1082, **2017**.
27. Kumar S., "Electrochemical Paper Based Cancer Biosensor Using Iron Oxide Nanoparticles Decorated PEDOT: PSS," *Anal. Chim. Acta*, **2019**.
28. Galán T., "Label-free Electrochemical DNA Sensor Using 'Click'-functionalized PEDOT Electrodes," *Biosens. Bioelectron.*, 74, 751–756, **2015**.
29. David M., Barsan M. M., Brett C. M. A., Florescu M., "Improved Glucose Label-free Biosensor with Layer-by-layer Architecture and Conducting Polymer Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)," *Sensor. Actuat. B-Chem.*, 255, 3227–3234, **2018**.

